

# BOSTIK 999HR

<b>类 型</b>	溶剂型聚氨酯胶
<b>用 途</b>	适用于布、泡棉、PVC、PU、橡胶等材料的复合
<b>性 能</b>	— 优异的冷粘强度、抗水性、抗溶剂性、抗高温性 — 不含甲醛与游离酚 — 快干、热活化温度较低

### 技术参数

表观色泽	: 淡黄色透明液体
布氏粘度	: 23°C/20rpm/S3: 约 2500mPa.s
固 含 量	: 约 17%
密 度	: 约 0.87g/cm <sup>3</sup>

### 剥离力（单面上胶，PVC 基材）

粘结 24h 剥离力	: 110N/25mm
粘结 48h 剥离力	: 130 N/25mm

### 耐水解测试（100°C 沸水）

沸煮 24 小时	: 130 N/25mm
沸煮 48 小时	: 110 N/25mm
沸煮 72 小时	: 85 N/25mm

### 施工条件

使用温度	: 不低于 0°C
涂胶量	: 8-30g/m <sup>2</sup>
涂胶方法	: 滚轮涂布

### 操作提示

- 使用前，请仔细阅读 MSDS，本产品含有丙酮等溶剂，操作时须避免吸入、皮肤接触，如不小心接触到眼睛，立即用大量的清水清洗并请医生处理。
- 长时间存放，使用前请混匀
- 上胶后需干燥一段时间(室温下约 15 分钟，70°C 下约 3 分钟)，才可冷压或热压（约 80°C）粘贴
- 胶粘剂如较稠，可用少量丙酮调节粘度
- 使用前后可用丙酮或 MEK 清洗设备

### 包 装 储 存

20kg 铁桶，200kg/铁桶  
在 5~30°C 环境中，未开封产品可贮存 12 个月；开封后的未用完的产品 需马上盖严。

## 波士胶芬得利（中国）粘合剂有限公司

总 部：广州经济开发区永和区新庄二路 75 号	邮编：511356	电话：(8620) 82975266	传真：(8620) 82975255
上海分公司：上海市漕宝路 70 号 C 座 1404 室(光大会展中心)	邮编：200023	电话：(8621) 64327766	传真：(8621) 64326359
北京分公司：北京市东城区崇文门西大街 9 号紫金宾馆 7A 楼	邮编：100005	电话：(8610) 65598784	传真：(8610) 65246197

以上技术资料仅供参考。建议在使用本产品前先测试其适用性。本公司将不承担任何因操作失误或使用不当所造成的任何损失。如需要更多信息，请咨询我公司技术服务部门。本公司将定期更新以上技术资料。